Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-7 от 07 октября 2024 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2402/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «BEREG», матовая поверхность с гранилью, изготовлена 30.05.2024, партия 53571. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность. (А-В-С класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	А, средний допустимый угол наклона 17,7°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2402/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «BEREG», матовая поверхность с гранилью» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-6 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2071MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «BELOE OZERO», матовая поверхность стандартная, изготовлена 18.09.2024, партия 54220. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, допустимый угол наклона 6,6°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2071MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «BELOE OZERO», матовая поверхность стандартная» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-4 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2111/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MOLEKULA», матовая поверхность стандартная, изготовлена 18.06.2024, партия 53690. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, допустимый угол наклона 6,7°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2111/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MOLEKULA», матовая поверхность стандартная» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-5 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2090/LR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MOROZ I SOLNCE», лаппатированная поверхность, изготовлена 03.07.2024, партия 6037. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	вне классификации, допустимый угол наклона 3,2°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2090/LR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MOROZ I SOLNCE», лаппатированная поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-2 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции: *плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2081/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «GRADIENT», матовая поверхность с твердой глазурью, изготовлена 02.09.2024, партия 54159. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, допустимый угол наклона 13,1°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность. (A-B-C класс)	класс		A, средний допустимый угол наклона 13,7°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2081/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «GRADIENT», матовая поверхность с твердой глазурью» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-3 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции: *плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2211/SR/600x1200x10, маркировка изготовителя «KRATER», рельефная (структурированная) матовая поверхность, изготовлена 22.06.2024, партия 53721. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, допустимый угол наклона 12,2°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность. (A-B-C класс)	класс		A, средний допустимый угол наклона 14,3°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2211/SR/600x1200x10, маркировка изготовителя «KRATER», рельефная (структурированная) матовая поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№44-24-1 от 08 октября 2024 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA;*
Отбор образцов: *отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей производителя ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 23 сентября 2024;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, пом. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2060/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MONOCHROM», матовая поверхность с гранилью, изготовлена 28.08.2024, партия 54120. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №240394, до 11.02.2025; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0519-2024, до 11.02.2025;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, допустимый угол наклона 12,8°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность. (A-B-C класс)	класс		A, средний допустимый угол наклона 13,8°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa, торговой марки KERRANOVA - K-2060/MR/600x1200x10, маркировка изготовителя «MONOCHROM», матовая поверхность с гранилью» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№34-23-3 от 16 июня 2023 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa;*
Отбор образцов: *произведены, отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 05.06.2023;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa –«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2303/SR/200x1200x10, структурированная поверхность, изготовлена 30.03.2023. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0517-2023, до 19.02.2024; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №230423, до 19.02.2024; Масло машинное 10 W-30;*

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры	Требования ГОСТ 13996-2019	Фактическое значение
Сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9 средний допустимый угол наклона 9,6°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa-«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2303/SR/200x1200x10, структурированная поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№34-23-2 от 16 июня 2023 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению Bla;*
Отбор образцов: *произведены, отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 05.06.2023;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению Bla –«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2403/MR/600x1200x10, матовая поверхность, изготовлена 20.03.2023. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0517-2023, до 19.02.2024; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №230423, до 19.02.2024; Масло машинное 10 W-30;*

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры	Требования ГОСТ 13996-2019	Фактическое значение
Сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10 средний допустимый угол наклона 18,1°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению Bla-«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2403/MR/600x1200x10, матовая поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№34-23-4 от 16 июня 2023 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa;*
Отбор образцов: *произведены, отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 05.06.2023;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa –«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-175/SR/600x600x9, структурированная поверхность, изготовлена 03.05.2023. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0517-2023, до 19.02.2024; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №230423, до 19.02.2024; Масло машинное 10 W-30;*

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры	Требования ГОСТ 13996-2019	Фактическое значение
Сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10 средний допустимый угол наклона 12,1°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa-«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-175/SR/600x600x9, структурированная поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№34-23-6 от 16 июня 2023 г.

Наименование продукции*: плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa;*
Отбор образцов: *произведены, отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно Заказчиком в присутствии представителей ООО «Самарский Стройфарфор» по акту отбора №1 от 05.06.2023;*
Сведения о Заказчике: *ИНН 6312155995, ООО «КЕРРАНОВА плюс», 117638, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 3/13 (VI), ком. 24;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плитки керамогранитной, группы по водопоглощению BIa –«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2202/LR/600x600x10, лаппатированная поверхность, изготовлена 29.04.2023. Отобраны от складского остатка по адресу Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Смышляевка, ул. Торговая, владение № 12;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0517-2023, до 19.02.2024; Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №230423, до 19.02.2024; Масло машинное 10 W-30;*

Результаты испытаний:

Измеряемые параметры	Требования ГОСТ 13996-2019	Фактическое значение
Сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий. (R класс)	декларируемое значение по требованию заказчика	вне классификации, средний допустимый угол наклона 5,9°

Заключение: **Испытанные образцы «плита керамогранитная, группа по водопоглощению BIa-«KERRANOVA», маркировка изготовителя- K-2202/LR/600x600x10, лаппатированная поверхность» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенного показателя.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-1-1 от 21 августа 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовлен 09.02.2026 г., партия 56968, маркировка изготовителя - Коллекция МГНОВЕНИЕ, артикул К-2140/MR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, средний допустимый угол наклона 9,7°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовленн 09.02.2026 г., партия 56968, маркировка изготовителя - Коллекция МГНОВЕНИЕ, артикул К-2140/MR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-5-1 от 21 августа 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовлен 26.01.2026 г., партия 57698, маркировка изготовителя - Коллекция МУРАШКИ, артикул К-2120/MR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, средний допустимый угол наклона 7,5°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность (А-В-С класс)	класс		А, средний допустимый угол наклона 15,2°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовлен 26.01.2026 г., партия 57698, маркировка изготовителя - Коллекция МУРАШКИ, артикул К-2120/MR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-6-1 от 21 августа 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовлен 13.06.2026 г., партия 57703, маркировка изготовителя - Коллекция ПО ДУШАМ, артикул К-2130/MR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, средний допустимый угол наклона 6,6°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 60х120 см., изготовлен 13.06.2026 г., партия 57703, маркировка изготовителя - Коллекция ПО ДУШАМ, артикул К-2130/MR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-9-1 от 21 августа 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению Bla, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению Bla, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит DGR 60x120 см., изготовлен 19.06.2026 г., партия 57746, маркировка изготовителя - Коллекция ДЫХАНИЕ, артикул К-2340/DGR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, средний допустимый угол наклона 8,7°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность (A-B-C класс)	класс		C, средний допустимый угол наклона 29,4°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению Bla, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит DGR 60x120 см., изготовлен 19.06.2026 г., партия 57746, маркировка изготовителя - Коллекция ДЫХАНИЕ, артикул К-2340/DGR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-2 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 20х120 см., изготовлен 18.03.2026 г., партия 57197, маркировка изготовителя - Коллекция БОСИКОМ, артикул К-2162/MR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 9, средний допустимый угол наклона 8,9°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит MR 20х120 см., изготовлен 18.03.2026 г., партия 57197, маркировка изготовителя - Коллекция БОСИКОМ, артикул К-2162/MR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-3 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит SR 60х120 см., изготовлен 25.05.2026 г., партия 57569, маркировка изготовителя - Коллекция НАЕДИНЕ, артикул K-2151/SR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, средний допустимый угол наклона 12,8°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит SR 60х120 см., изготовлен 25.05.2026 г., партия 57569, маркировка изготовителя - Коллекция НАЕДИНЕ, артикул K-2151/SR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-4 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит CR 60х120 см., изготовлен 23.06.2026 г., партия 57652, маркировка изготовителя - Коллекция СИЯНИЕ СНОВ, артикул К-2181/CR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, средний допустимый угол наклона 12,3°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит CR 60х120 см., изготовлен 23.06.2026 г., партия 57652, маркировка изготовителя - Коллекция СИЯНИЕ СНОВ, артикул К-2181/CR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-7 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит SR 60х120 см., изготовлен 16.06.2026 г., партия 57724, маркировка изготовителя - Коллекция ТЕМПЕРАМЕНТ, артикул K-2191/SR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, средний допустимый угол наклона 15,0°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность (A-B-C класс)	класс		B, средний допустимый угол наклона 18,9°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит SR 60х120 см., изготовлен 16.06.2026 г., партия 57724, маркировка изготовителя - Коллекция ТЕМПЕРАМЕНТ, артикул K-2191/SR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
_____ Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-8 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах: *образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит DGR 60х120 см., изготовлен 31.05.2026 г., партия 57730, маркировка изготовителя - Коллекция ХАРИЗМА, артикул К-2330/DGR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	R 10, средний допустимый угол наклона 10,7°
2	сопротивление скольжению, влажная поверхность (A-B-C класс)	класс		A, средний допустимый угол наклона 15,5°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит DGR 60х120 см., изготовлен 31.05.2026 г., партия 57730, маркировка изготовителя - Коллекция ХАРИЗМА, артикул К-2330/DGR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!

Испытательная лаборатория «Акцепт».
Аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
http://accept-lab.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ
испытаний
№ 30-26-10 от 30 июля 2026 г.

Наименование продукции: *плиты керамогранитные, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA»;*
Отбор образцов: *образцы изготовлены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №1 от 14 июля 2026 г.;*
Сведения о Заказчике: *ООО «Самарский Стройфарфор», ИНН 6367006248, 443548, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ, Г.П. СМЫШЛЯЕВКА, ТЕР. ПРОМЗОНА, УЛ МОСТОВАЯ, ЗД. 6;*
Сведения об испытываемых образцах*: образцы плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит NR 60х120 см., изготовлен 06.07.2026 г., партия 57857, маркировка изготовителя - Коллекция ПРОБУЖДЕНИЕ, артикул К-2170/NR. Отобраны от складского остатка;*
Методики испытаний: *ГОСТ 27180-2019, п.14.3;*
Условия проведения испытаний: *Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;*
Наименование СИ и ИО: *Стенд для определения скользкости покрытия методом наклонной плоскости, №74, аттестат №260753, до 11.02.2027; Уровень цифровой, ProDigit Mini, зав. №071, сертификат о калибровке №0920-2026, до 11.02.2027;*
Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	сопротивление скольжению, полы промышленных и гражданских зданий (R класс)	класс	декларируемое значение по требованию заказчика	вне классификации, средний допустимый угол наклона 4,3°

Заключение: **Испытанные образцы «плиты керамогранитной, группа по водопоглощению BIa, товарный знак «KERRANOVA», керамический гранит NR 60х120 см., изготовлен 06.07.2026 г., партия 57857, маркировка изготовителя - Коллекция ПРОБУЖДЕНИЕ, артикул К-2170/NR» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.**

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!